



Technische gegevens

Volumieke massa	128 kg/m ³
Thermische geleidbaarheid λ (20 °C)	0,055 W/mK
Temperatuurbereik	Tot 1100 °C

Verpakking

Afmetingen	4880 x 12 x 50 mm
Kartonnen dozen	4 rollen per doos

Statische gegevens

Kleur	Wit
Basis	Calciumsilicaat

De waarden in deze tabellen zijn gemiddelden en geven enkel een indicatie. Als sommige eigenschappen kritisch zijn voor een toepassing, adviseren wij om contact op te nemen met Promat.

Promat behoudt het recht altijd en zonder voorafgaande kennisgeving de reeksen eigenschappen van alle producten te veranderen of te verbeteren. De technische gegevens van dit blad zijn verkregen onder specifieke omstandigheden. De gebruiker van deze gegevens blijft verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan. Wij adviseren in geval van twijfel te informeren of deze gegevens voldoen aan de gestelde toepassingseisen.

1. Productomschrijving

ALSIJOINT® is een soepele, gebruiksklare afdichtingsstrook, die bestand is tegen temperaturen tot 1100 °C.

2. Voordelen

- Onbrandbaar
- Gebruiksklaar
- Goed isolerend en vullend vermogen
- Snel en eenvoudig te plaatsen

3. Toepassingen

ALSIJOINT® draagt bij aan de brandweerstand van het compartiment voor EI 30 tot EI 120 in volgende toepassingen:

- Voegafdichtingen (max. voegbreedte 40 mm) in metselwerk met max. dikte van 150 mm.
- Afdichtingen van de speling tussen de randstructuur en de ruwbouw bij brandwerende constructies.
- Afdichting randafsluiting van zelfstandige plafonds en voorzetwanden.

4. Verwerking en afwerking

- Druk de ALSIJOINT® afdichtingsstrook samen in de voeg.

5. Certificaten & goedkeuringen

- Brandweerstand: getest tot 120 minuten volgens de Europese normen in diverse brandwerende constructies. Raadpleeg het proefverslag / classificatiedocument / beoordelingsrapport / technisch advies in kwestie voor de uitvoeringsdetails.

6. Transport en opslag

- Tijdens het transport en de opslag moet het product worden afgeschermd tegen vocht en vorst.

7. Veiligheid in gebruik

- Draag de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Een document met de nodige informatie over het veilig gebruik door industriële en professionele gebruikers is beschikbaar