


Promat

PROMASPRAY®-C450

Mortar pentru protecția antifoc



www.promat-see.com





Descrierea produsului

PROMASPRAY®-C450 este un amestec uscat, gata de utilizare, destinat aplicării prin pulverizare, pe bază de vermiculită și ciment Portland care se amestecă cu apă în mașina de pulverizare. În funcție de grosimea stratului aplicat și de zona de aplicare, se obține o rezistență la foc între 15 și 240 de minute.

Domenii de aplicare

- structuri din beton
- structuri metalice

Avantajele sistemului / Beneficii pentru clienți

- acoperire rezistentă, ușoară, cu minim 240 de minute de protecție garantată antifoc
- eficiența costului și aplicare rapidă
- îmbunătățește acustica și izolația termică

Ambalaj

- sac de plastic de 12,5 kg
- 30 saci/paletă

Valorile de mai sus pot suferi modificări.

Cerințe de depozitare

- a se depozita în încăperi uscate și răcoroase
- a se proteja de umiditate
- produsul în ambalajul original poate fi depozitat minim 12 luni
- după desigilare, produsul trebuie utilizat cât mai repede

Instrucțiuni de siguranță

- a nu se lăsa la îndemâna copiilor
- evitați contactul cu alimentele
- Reacționează alcalin ca produs pe bază de ciment, de aceea se utilizează numai cu mănuși de protecție și protecție pentru ochi. În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu multă apă
- vă rugăm să consultați fișa cu datele de siguranță pentru sfaturi adiționale

Date tehnice și proprietăți

Densitate ρ	365 kg/m ³ ± 15 %
Alcalinitate (valoarea de pH)	cca 12 - 12,5
Conductivitatea termică λ	0,095 W/m.K la 24 °C
Rezistența la compresiune	563 kPA
Clasa materialului de construcție	A1, EN 13501-1
Grosimea minimă a tencuiei	8 mm
Grosimea de aplicare a tencuiei	8 - 58 mm
Grosimea maximă de aplicare a unui singur strat	cca 15 - 20 mm
Mod de întărire	prin legătură hidrolică
Timp de uscare până la aplicarea stratului următor	2 până la 6 ore la 20 °C și 50 % RH fără accelerator
Consum (teoretic)	5 kg/m ² /10 mm
Amorsă	Bonding Latex, PSK 101



România

Etex Building Performance S.A.

Str. Vulturilor Nr. 98, Etaj 5

030857 Bucuresti

T +40 31 224 01 00

F +40 31 224 01 01

E info.ro@promat-see.com

www.promat-see.com