

PROMAFOAM®-2C

Protivpožarna pena



Tehnički podaci i svojstva

	PROMAFOAM®-2C
Boja	Crveno-smeđa
Gustina nakon potpunog očvršćavanja	≥ 215 kg/m ³
Faktor ekspanzije	1,6 - 4,5 x u zavisnosti od uslova na licu mesta
Sadržaj isparljivih organskih jedinjenja (VOC) (28 dana)	≤ 0,005 mg/m ³
Kategorija upotrebe	Klasa Z ₁
Reakcija na požar	Klasa E

Proizvod se mora ugrađivati u skladu sa opštim propisima za građevinske materijale i posebnim propisima iz oblasti zaštite od požara, u skladu sa važećim nacionalnim ispitnim sertifikatima i odobrenjima, kao i u skladu sa važećom nacionalnom građevinskom regulativom. Proizvode mogu da ugrađuju samo obučeni profesionalci sa odgovarajućim znanjem i to tek nakon što detaljno sagledaju uputstva za ugradnju, bezbednosne listove, nacionalne ispitne sertifikate i odobrenja. Za dodatne informacije o načinu i području primene ovog proizvoda pogledajte Promatov priručnik ili se obratite lokalnoj Promatovoj kancelariji. Svi relevantni dokumenti mogu se besplatno dobiti od lokalne Promatove kancelarije. Za države izvan Evropske unije važe posebne smernice. Ukoliko je potrebno molimo Vas da nas kontaktirate.

<https://www.promat.com/sr-latn-rs/gradevinarstvo>

Opšte informacije

PROMAFOAM®-2C je dvokomponentna poliuretanska pena sa usporivačima požara koji ne sadrže halogene.

Područje primene

PROMAFOAM®-2C je protivpožarna pena koja se koristi za popunjavanje otvora u zidovima i podovima. Predviđena je za zaptivanje prodora kablova i kablovskih cevi, gorivih i negorivih cevi, kao i HVAC split sistema, radi sprečavanja širenja dima, vatre i toplote. Dodatno, može se ugrađivati i u kombinaciji sa protivpožarnom ciglom PROMASTOP®-FB.

Prednosti za kupca

- Zaptivanje kombinovanih prodora
- Brza reakcija i dobro prianjanje
- Ponovna upotreba odsečenih delova

Konstrukcije su ispitane, klasifikovane i odobrene prema sledećim standardima

- EN 1366-3
- EN 13501-2
- EAD 350454-00-1104

Oblik isporuke

- Kartuša od 380 ml
 - 6 kartuša po kutiji
 - 360 kartuša po paleti
- Zadržano pravo izmena.

Skladištenje

- Skladištiti u hladnim i suvim uslovima: 5°C - 30°C
- Rok trajanja originalno zapečaćenih kartuša je minimalno 12 meseci
- Nakon otvaranja, kartuše treba odmah potrošiti.

Bezbednosne informacije

- Molimo da dodatne savete potražite u bezbednosnom listu