

URSA SECO PRO 100

Parna brana

Tehnička svojstva:

- Propusnost vodene pare S_d vrijednost ≥ 100 m
- visoka mehanička otpornost, PE folija 200 μ m
- mliječno bijela, djelomično proziran
- površina nije propustna za zrak
- jednostavna ugradnja – postoje oznake za rezanje

Područje uporabe:

Kao parna brana i zrakotjesna – brtvena zapreka prema DIN 4108, dio 3 i dio 7 na:

- kosom krovu
- stropnoj ploči prema hladnom potkrovlju
- drvenim montažnim konstrukcijama
- vanjskim zidovima s unutarnje strane



Tehnički podaci	Vrijednost	Jedinica mjere	Standard
Materijal	Polietilen (PE)		
Propusnost vodene pare (vrijednost S_d)	≥ 100	m	EN ISO 12572
Debljina	0,2	mm	DIN 53370
Otpornost na vatru	E (B2)		EN 13501-1 (DIN 4102-1)
Maksimalna vlačna sila – uzdužno	≥ 17	N/mm ²	EN ISO 527-3
Maksimalna vlačna sila – poprečno	≥ 15	N/mm ²	EN ISO 527-3
Istezanje – uzdužno	≥ 250	%	EN ISO 527-3
Istezanje – poprečno	≥ 400	%	EN ISO 527-3
Otpornost na kidanje – uzdužno (čavao)	≥ 140	N/mm	ASTM D 1922
Otpornost na kidanje – poprečno (čavao)	≥ 140	N/mm	ASTM D 1922
Površinska napetost	0,038	N/m	DIN 53364
Boja	mliječno bijela, djelimično proziran		
Izlaganje UV zračenju	potrebna zaštita od direktnog sunčevog zračenja		
Masa po jedinici površine	≈ 118	g/m ²	
Težina rolne	≈ 18	kg/rola	

Širina [m]	4
Dužina [m]	25
Količina [m ² /rola]	100
Broj [rola/paleta]	46
Količina [m ² /paleta]	4600