

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/palet	Rt m²·K/W
2141026	50	1,20	16,50	S	1	19,80	18	356,40	1,25
2075066	100	1,20	7,50	C	1	9,00	18	162,00	2,50

NOTA Indicadas resistencias térmicas a 10 °C


DoP 34AIR40AK13071

Manta de lana mineral con tecnología InCare conforme a la norma UNE EN 14303. Permite trabajar a temperaturas de aire de circulación de hasta 120°C.

• Exterior: complejo kraft-aluminio.

Aplicación recomendada

• Aislamiento térmico y acústico de conductos metálicos de climatización por el exterior.



ETE 22/0024



0099/CPRI/A43/0341



020/003463



CTA 307/11/REV

Características técnicas

Lambda ($\lambda_{90/90}$)	10°C	EN 12667 EN 12939	0,040 W/m·K
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	24°C		0,042 W/m·K
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	40°C		0,048 W/m·K
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	60°C		0,054 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	B-s1,d0	
Resistencia a la difusión del vapor de agua	EN 12086	MV1 - 148,15 m²h Pa/mg	
Densidad nominal aproximada		12 Kg/m³	
Calor específico aproximado (C_p)		800 J/Kg·K	

Código designación MW-EN 14303-T1-MV1

Dis Disponibilidad S Stock C Consultar (pedido mínimo 10 palets) Pq Paquete Rt Resistencia Térmica

Caja Caja con 6 paneles 3x1,2 m. XL Palés con 46 paneles a granel de 3x1,2 m. XS Palés con 46 paneles a granel de 2,4x1,2 m.



Disponibles las
Declaraciones
Ambientales de
Producto (DAP)

URSA Ibérica Aislantes, S.A.
webmaster.ursa.es@etexgroup.com www.ursa.es

