


URSA AIR MANTA ALUMINIO PURO INCOMBUSTIBLE M3603

URSA AIR



DoP 34AIR34AL16091



InCare



Manta de lana mineral con tecnología InCare conforme a la norma UNE EN 14303. Permite trabajar a temperaturas de aire de circulación de hasta 120°C.

- Exterior: complejo aluminio puro reforzado con malla de vidrio incombustible.


Aplicación recomendada

- Aislamiento térmico y acústico de conductos metálicos de climatización por el exterior.



Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./Pq	m²/Pq	Pq /palet	m²/palet	Rt m²·K/W
2075091	25	1,20	16,00	C	1	19,20	18	345,60	0,73
2137367	30	1,20	16,00	C	1	19,20	18	345,60	0,88
2142678	45	1,20	11,50	C	1	13,80	18	248,40	1,32
2143339	50	1,20	10,20	C	1	12,24	18	220,32	1,47

NOTA Indicadas resistencias térmicas a 10 °C



0099/CPR/A43/0339



020/003546



Características técnicas

Lambda (λ90/90)	10°C	EN 12667 EN 12939	0,034 W/m·K
Lambda (λ90/90)	24°C		0,036 W/m·K
Lambda (λ90/90)	40°C		0,040 W/m·K
Lambda (λ90/90)	60°C		0,045 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A1	
Resistencia a la difusión del vapor de agua	EN 12086	MV1 - 148,15 m²h Pa/mg	
Densidad nominal aproximada		28 Kg/m³	
Calor específico aproximado (Cp)		800 J/Kg·K	

Código designación MW-EN 14303-T3-MV1

Dis Disponibilidad S Stock C Consultar (pedido mínimo 10 palets) Pq Paquete Rt Resistencia Térmica

Caja Caja con 6 paneles 3x1,2 m. XL Palés con 46 paneles a granel de 3x1,2 m. XS Palés con 46 paneles a granel de 2,4x1,2 m.



Disponibles las
Declaraciones
Ambientales de
Producto (DAP)

URSA Ibérica Aislantes, S.A.
webmaster.ursa.es@etexgroup.com www.ursa.es

