

URSA DF 39

MW-EN-13162-T2-MU1-AFr5



Lahki izolacijski filc izdelan iz mineralne steklene volne, stisnjeno pakiran v razmerju 1 : 5.

Področje uporabe:

- ✓ Toplotna in zvočna izolacija za polaganje na podlago:
 - neobremenjena izolacija na ploščo hladnega podstrešja,
 - nepohodnega podstrešja,
 - kot polnilo medetažnih lesenih konstrukcij ter
 - kot izolacija poševnih streh.

Debelina [mm]	50	60	80	100	120	140	150	160	180	200	220	240
Širina [mm]	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Dolžina [mm]	2x7500	2x6200	2x4700	7500	6200	5400	5000	4700	4200	3700	3400	3100
Toplotna upornost R_0 [m ² K/W]	1,25	1,50	2,05	2,55	3,05	3,55	3,80	4,10	4,60	5,10	5,60	6,15

TEHNIČNI PODATKI

• Toplotna prevodnost λ_0	0,039 W/mK	EN 13162
• Razred požarnih lastnosti	A1	EN 13501-1
• Linearni upor zračnemu toku	> 5 kPa s/m ²	
• Mejna temperatura uporabe	200°C	



Izdelek je certificiran v skladu s EN 13162.
Številka EG certifikata o skladnosti: 0672 – CPR – 0319.

MW – okrajšana oznaka za mineralno volno

EN 13162 – številka evropskega standarda

Ti – mejna odstopanja za debelino

Tri – natezna trdnost navpično na ravnino plošče

WL(P) – vpojnost vode z metodo dolgotrajne potopitve

MU1 – difuzija vodne pare

SDi – podana stopnja dinamične togosti

CPi – stisljivost

AFi – linearni upor zračnemu toku

