

URSA FP Advance

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)25-TR7,5-WS-WL(P)-MU1-AFr10



Trde plošče iz mineralne volne za uporabo v ETICS sistemih.

Področje uporabe:

- ✓ Toplotna in zvočna izolacija za sisteme kontaktnih fasad proizvedenih z novo TECTONIC tehnologijo, ki dosega najboljše razmerje med toplotno in zvočno izolativnostjo ter mehanskimi lastnostmi plošč.

Debelina [mm]	150	160	180	200
Širina [mm]	600	600	600	600
Dolžina [mm]	1200	1200	1200	1200
Toplotna upornost R_0 [m ² K/W]	4,15	4,44	5,00	5,40

TEHNIČNI PODATKI

• Toplotna prevodnost λ_0	0,036 W/mK	EN 13162
• Razred požarnih lastnosti	A1	EN 13501-1
• Linearni upor zračnemu toku	> 20 kPa s/m²	
• Tlačna trdnost	Cs(10) ≥ 25 kPa	SIST EN 826
• Natezna trdnost	Tr ≥ 7,5 kPa	SIST EN 1607
• Dimenzijska stabilnost	70, 90	SIST EN 1604
• Tolerančni razred	T5	SIST EN 823
• Parapropustnost	MU1	SIST EN 12086
• Dolgoročna absorpcija vode	WL(P)	SIST EN 12087
• Kratkotrajna absorpcija vode	WS	SIST EN 12087



Izdelek je certificiran v skladu s EN 13162.
Številka EG certifikata o skladnosti: 0672 – CPR – 0319.

MW – okrajšana oznaka za mineralno volno

EN 13162 – številka evropskega standarda

Ti – mejna odstopanja za debelino

Cs – tlačna trdnost

TRi – natezna trdnost pravokotno na površino

WL(P) – vpojnost vode z metodo dolgotrajne potopitve

MU1 – difuzija vodne pare

AFi – linearni upor zračnemu toku

