

URSA XPS D N-VII-L

XPS-EN-13164-T1-CS(10/Y)700-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)250-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1-TR100



Extrem hochdruckbelastbare Extruderschaumplatten, geschäumt mit CO₂, Zellgas Luft, Kantenausbildung: Stufenfalz (L)

Anwendungsgebiete:

(DAA-dx) ¹⁾ Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Abdichtungen – sehr hohe Druckbelastbarkeit

(DUK-dx) Außendämmung des Daches, der Bewitterung ausgesetzt (Umkehrdach) – extrem hohe Druckbelastbarkeit

(DEO-dx) Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzerfordernisse – extrem hohe Druckbelastbarkeit

(PW-dx) Außenliegende Wärmedämmung von Wänden gegen Erdreich (außerhalb der Abdichtung) – extrem hohe Druckbelastbarkeit

(PB-dx) Außenliegende Wärmedämmung unter der Bodenplatte gegen Erdreich (außerhalb der Abdichtung) – extrem hohe Druckbelastbarkeit

Technische Eigenschaften	Daten				Einheit	Norm
Dicke	60	80	100	120	mm	
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit (λ_b)	0,036	0,036	0,037	0,038	W/(m·K)	DIN 4108-4
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (λ_p)	0,035	0,035	0,036	0,037	W/(m·K)	DIN EN 13164
Druckspannung bei 10% Stauchung oder Druckfestigkeit	700 CS(10/Y)700				kPa	DIN EN 826
Kriechverhalten (Stauchung < 2% nach 50 Jahren)	250 CC(2/1,5/50)250				kPa	DIN EN 1606
Elastizitätsmodul	30.000/E ₅₀ = 11.500				kPa	DIN EN 826
Langzeitige Wasseraufnahme	≤ 0,7 WL(T)0,7				%	DIN EN 12087
Wasseraufnahme durch Diffusion	WD(V)3					DIN EN 12088
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechselbeanspruchung (max. Wasseraufnahme)	≤ 1,0 FTCD1				%	DIN EN 12091
Dimensionsänderung bei 90% relativer Luftfeuchtigkeit und 70 °C	≤ 5 DS(70,90)				%	DIN EN 1604
Dimensionsänderung bei 0,04 N/mm ² und 70 °C	≤ 5 DLT(2)5				%	DIN EN 1605
Brandklasse	Euroklasse E					DIN EN 13501-1
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ)	80-250					DIN EN 12086
Kapillarität	0					
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient	0,07				mm/(m · K)	
Anwendungsgrenztemperatur **	-50 bis +70				°C	
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≥ 100 TR 100				kPa	DIN EN 1607



Informationen zur Leistungserklärung (DoP) gemäß EU-Bauproduktenverordnung (Bau PVO) finden Sie unter <https://dop.ursa.com/>.

Die technischen Informationen geben unseren derzeitigen Kenntnisstand und unsere Erfahrungen wieder. Die beschriebenen Einsatzbereiche können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung.

Managementsystem nach DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 50001 zertifiziert.

URSA Deutschland GmbH, Fuggerstr. 1d, D-04158 Leipzig, E-Mail: info@ursa.de, www.ursa.de, Telefon 034202-85199



URSA XPS D N-VII-L

Dicke (mm)	60	80	100	120
Breite* (mm)	615	615	615	615
Länge* (mm)	1.265	1.265	1.265	1.265

* Deckmaß: 1.250 mm x 600 mm = 0,75 m²

**** Hinweis:** XPS-Platten verformen sich bei hoher Temperatureinwirkung irreversibel.
 Empfehlung: Lagerung nicht mit dunklen Folien, Verlegung nicht auf aufgeheizten Oberflächen.
 Bei Anwendung im Flachdach kann die Dämmschicht oberhalb z. B. durch eine Kiesschicht geschützt werden.
 In der Anwendung Perimeter Wand sollten Baugruben rasch verfüllt werden.

Verwendbarkeit nach allgemeiner Bauartgenehmigung:

- Perimeterdämmung – Lastabtragende Gründungsplatte (Z-23.34-1493) ²⁾
- Perimeterdämmung – Anwendung im drückenden Wasser (Z-23.33-1264) ³⁾
- Perimeterdämmung – Anwendung bei Bodenfeuchte und nichtstauendem Sickerwasser, mehrlagige Verlegung (Z-23.33-1264) ⁴⁾
- Umkehrdach – Ausführung mit Begrünung (Z-23.31-1263) ²⁾
- Umkehrdach – Ausführung mit Kiesschicht und wasserableitender Trennlage URSA SECO PRO INVERSO (Z-23.31-1263) ²⁾

Bemessungswerte und Hinweise zur Ausführung für Sonderanwendungen können Sie den genannten Bauartgenehmigungen auf www.ursa.de entnehmen.

¹⁾ mit Schutzschicht oberhalb der Abdichtung

²⁾ einlagige/zweilagige/dreilagige Verlegung in den Dicken 60 – 120 mm; max. Gesamtdicke 300 mm

³⁾ einlagige Verlegung in den Dicken: 60 – 120 mm

⁴⁾ an Kellerwand: max. zweilagige Verlegung in den Dicken 60 – 120 mm,
 unter Kellerfußböden: max. dreilagige Verlegung in den Dicken 60 – 120 mm