

# URSA Spannfilz SF 35

MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AF,5



Unkaschierter Filz aus Mineralwolle mit oberseitiger Markierung als Schneidhilfe, diffusionsoffen

## Anwendungsgebiete:

**(DZ)** Zwischensparrendämmung; zweischaliges Dach; nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecken

**(WH)** Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise

**(DAD-dk)** Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt; Dämmung unter Deckungen – keine Druckbelastbarkeit

**(DI)** Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches; Dämmung unter den Sparren/Tragkonstruktion; abgehängte Decke usw.

**(WTR)** Dämmung von Rauntrennwänden

| Technische Eigenschaften                            | Daten                 | Einheit                | Norm           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit ( $\lambda_D$ )     | 0,034                 | W/(m·K)                | DIN EN 13162   |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ( $\lambda$ ) | 0,035                 | W/(m·K)                | DIN 4108-4     |
| Brandverhalten Euroklasse                           | A1 (nichtbrennbar)    |                        | DIN EN 13501-1 |
| Glimmverhalten                                      | Baustoff glimmt nicht |                        | DIN 4102       |
| Wasserdampfdiffusion                                | MU1                   |                        | DIN EN 12086   |
| Dickentoleranzklasse                                | T2                    |                        | DIN EN 13162   |
| Strömungswiderstand $\sigma$                        | $\geq 5$ (AF,5)       | kPa · s/m <sup>2</sup> | DIN EN 29053   |

Brandprüfzeugnisse für Holzbalkendach- und -deckenkonstruktionen in F 30-B und in F 90-B liegen vor.

| Dicke (mm)  | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260   | 280   |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Breite (mm) | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Länge (mm)  | 7.000 | 4.400 | 4.000 | 3.500 | 3.200 | 2.800 | 3.800 | 3.500 | 2.800 | 2.500 |

Produktverfügbarkeit siehe Produktkatalog. Weitere Dicken und Produktabmessungen auf Anfrage möglich.



[www.blauer-engel.de/uz132](http://www.blauer-engel.de/uz132)

Informationen zur Leistungserklärung (DoP) gemäß EU-Bauproduktenverordnung (Bau PVO) finden Sie unter <https://dop.ursa.com/>.

URSA Glaswollendämmstoffe sind gesundheitlich unbedenklich, mit dem RAL-Gütezeichen „Erzeugnisse aus Mineralwolle“ gekennzeichnet und freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung, Chemikalienverbotsverordnung und EU-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (Anm. Q).

Beim Umgang mit Dämmstoffen aus Mineralwolle sind die Arbeitsschutzmaßnahmen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) nach TRGS 500, Ausgabe 09/2019 sowie die Information 213-031 der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung DGUV e.V. zu „Tätigkeiten mit Mineralwolle-Dämmstoffen“ (Glaswolle, Steinwolle), Stand 07/2019 zu beachten.

Die technischen Informationen geben unseren derzeitigen Kenntnisstand und unsere Erfahrungen wieder. Die beschriebenen Einsatzbereiche können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung.

Managementsystem nach DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 50001 zertifiziert.

URSA Deutschland GmbH, Fuggerstr. 1d, D-04158 Leipzig, E-Mail: [info@ursa.de](mailto:info@ursa.de), [www.ursa.de](http://www.ursa.de), Telefon 034202-85199

