

FRAMETEC 32

Panneau de laine minérale non revêtu robuste en rouleau avec une valeur lambda 32



Ossature (façade, toiture et éléments de plancher)

- ✓ Largeurs spéciales pour ossature
- ✓ Performances thermiques très élevées
- ✓ Excellentes performances acoustiques

VALEURS R ET CONDITIONNEMENTS

Valeur R m ² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Rouleaux/ colis	m ² / colis	Colis/ palette	m ² / palette	Dispo.	Numéro d'article
2,80	90	5 500	580	2	6,38	18	114,84	S	2141966
3,75	120	4 500	580	2	5,22	18	93,96	S	2144995
4,35	140	3 700	580	2	4,29	18	77,26	S	2144996
5,30	170	3 100	580	2	3,60	18	64,73	D	2145005
5,60	180	3 000	580	2	3,48	18	62,64	D	2145006
6,25	200	2 600	580	2	3,02	18	54,29	D	2142920
6,85	220	2 500	580	2	2,90	18	52,20	D	2142941
7,50	240	2.400	580	2	2,78	18	50,11	D	2144526

NOUVEAU

S=stock (produit en stock) · D=délai nous consulter

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques obligatoires

- Coefficient de conductivité thermique (λ_p) 0,032 W/m.K
- Classe de feu (EUROCLASSE) A1
- Tolérance d'épaisseur T3

Caractéristiques spécifiques

- Perméabilité à la vapeur d'eau 1 MU
- Absorption d'eau à court terme (WS) < 1,0 kg/m²
- Caractéristiques acoustiques (résistance au passage de l'air AFR) ≥ 10 kPa.s/m²

Autres caractéristiques

- Masse volumique indicative (kg/m³) $30 \leq p < 35$