

## BONDSEAL®

Producto auxiliar. Puente de unión para el sistema PROMASPRAY®-P300



### Descripción:

Emulsión en dispersión acuosa a utilizar como puente de unión del PROMASPRAY®-P300.

### Aspecto:

Líquido lechoso que queda transparente una vez aplicado.

### Utilización:

Como puente de unión general para aplicaciones del mortero PROMASPRAY®-P300.

### Características principales:

Preparada para su uso. Puede diluirse según utilización.

### Aplicación:

- El BONDSEAL® puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola, sobre un soporte limpio y saneado.
- El PROMASPRAY®-P300 debe aplicarse cuando el BONDSEAL® está aún pegajoso al tacto ("tac").

### Embalaje y almacenamiento:

Se suministra en bidones de 30 kg.

Almacenar sus envases originales herméticamente cerrados, en un lugar interior seco entre 5 y 45°C. No exponerlo a heladas.

Puede conservarse en esas condiciones hasta 6 meses.

Existe una Hoja de Seguridad a disposición de clientes y usuarios.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Color                          | Transparente al secarse                            |
| Densidad                       | 1,0 ± 0,5 gr/cm <sup>3</sup>                       |
| Temperatura de utilización     | Entre 5 y 45° C                                    |
| Consumo                        | 150 g/m <sup>2</sup><br>sobre soporte de acero     |
| Extracto seco                  | 30 ± 1,5%                                          |
| Valor pH                       | 7 a 8,5                                            |
| Tiempo de formación del film   | Alrededor de 1 hora a 20° C y 60% HR               |
| Tiempo secado a 20° C y 60% HR | 2 horas (seco al tacto)<br>6 horas secado completo |